



Certyfikat  
Zakładowej Kontroli Produkcji



**EMULAN Sp. z o.o.**  
**42-262 Poczesna**  
**Ul. Kwiatowa 3 C**  
[biuroemulan@onet.pl](mailto:biuroemulan@onet.pl)

**WYTWÓRNIA: Ul. Bociania Górka 13**  
sekretariat tel/fax 34 327 47 47  
zamówienia tel. kom. 693 372 040

## KATALOG KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH

OZNACZENIE KODOWE WG PN-EN 13808:2013	OZNACZENIE Z LAT UBIEGŁYCH	OPIS WYROBU
<b>C60B3 ZM</b>	<b>K1-60</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do złączania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych</b> na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7
<b>C60BP3 ZM</b>	<b>K1-60 MP</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, <b>modyfikowana polimerami</b> , klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do złączania wszystkich warstw asfaltowych</b> w budowywanych w nawierzchnię na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7
<b>C65B3 PU/RC</b>	<b>K1-65</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do powierzchniowych utwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem KR1-KR4.</b>
<b>C65BP3PU/RC</b>	<b>K1-65 MP</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego modyfikowana polimerami, klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do powierzchniowych utwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem KR1-KR7.</b>
<b>C69B3 PU</b>	<b>K1-70</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 70%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do powierzchniowych utwaleń wykonywanych na drogach obciążonych ruchem KR1-KR4</b>
<b>C69BP3 PU</b>	<b>K1-70 MP</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 70%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami, klasa indeksu rozpadu 3, <b>przeznaczona do powierzchniowych utwaleń wykonywanych na drogach obciążonych ruchem KR1-KR7</b>
<b>C60B5 ME</b>	<b>K3-60</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 5, <b>przeznaczona do mieszanek mineralno – emulsyjnych w budowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7</b>
<b>C60B10 ZM/R</b>	<b>K3-60</b>	Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 10, <b>przeznaczona do recyklingu nawierzchni obciążonych ruchem od KR1-KR7 oraz do złączania wszystkich rodzajów warstw z wyłączeniem warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów modyfikowanych, w budowywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7</b>

W przypadku zainteresowania naszymi emulsjami, prosimy o kontakt z naszą Firmą w celu ustalenia indywidualnej i atrakcyjnej dla Państwa oferty cenowej.